



# LAMPOLAT

## L615

codice 61500

Rev Marzo 2017

**Famiglia 08**  
Malte speciali

**DESCRIZIONE GENERALE:** Lattice universale per malte e prodotti cementizi.

**IMPIEGO:** Specifico per il confezionamento di boiacche di aggancio per calcestruzzo, per rendere più elastiche le malte cementizie, per migliorarne le caratteristiche meccaniche, l'impermeabilità all'acqua e l'adesione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di legante	: Stirolobutadienica
Massa Volumica PAU01 (UNI EN ISO 2811-1)	: 1,02 Kg/litro $\pm$ 0,02
pH al collaudo PAU05 (UNI 8311)	: 7,5 $\pm$ 0,5
Residuo secco in peso PAU02 (UNI EN ISO 3251)	: 50 % $\pm$ 1
Secco resina % in peso sul secco totale PAU02 (UNI EN ISO 3251)	: 100 %

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI :

Il supporto deve essere pulito, privo di polvere o sostanze grasse; le vecchie pitture e rivestimenti devono essere completamente asportati con mezzi meccanici o idrosabbatura prima dell'applicazione della boiacca di aggancio. Nei periodi caldi è necessario umidificare preventivamente le parti da trattare.

### MODALITA' D'UTILIZZO:

Le boiacche di aggancio devono essere così confezionate: LAMPOLAT 1 Kg, CEMENTO PORTLAND 325 3 Kg, acqua quanto basta per la pennellabilità. L'applicazione si effettua a pennello su tutta la superficie da riportare; il successivo riporto di malta cementizia deve essere effettuato entro due ore. Le malte cementizie devono essere addittivate con circa il 3 - 4 % di LAMPOLAT.

### CONSUMO:

in funzione dello scopo di utilizzazione del prodotto come riportato nella sezione precedente. \*

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** tra +5°e +35°C. Non deve essere applicato su superfici gelate

### MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

### NORME DI SICUREZZA:

Provoca grave irritazione oculare. Contiene conservante per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

**VOCE DI CAPITOLATO:** Lattice universale per prodotti cementizi, LAMPOLAT L615, per il confezionamento di boiacche di aggancio per calcestruzzo, per rendere più elastiche le malte cementizie, per migliorarne le caratteristiche meccaniche, l'impermeabilità all'acqua e l'adesione.

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)  
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com) - [info@colorificiopaulin.com](mailto:info@colorificiopaulin.com)