



LAMPOLITE
R650
codice 63500

Rev Marzo2017

Famiglia 08
Malte speciali

DESCRIZIONE GENERALE: Stucco rasante antiritiro bianco, per ripristini e rasature a finitura civile a base di speciali leganti idraulici modificati, graniglie di marmo selezionate e speciali additivi.

IMPIEGO:

- Riempimento di bolle o crepe.
- Rasature uniformanti.
- Riempimenti fughe soffitti Predal.

TIPO DI SUPPORTO: Calcestruzzo armato, intonaci cementizi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico apparente: circa 1,300 kg/l
Granulometria massima: 0,7 mm
Acqua d'impasto: 20-22%
Peso specifico malta fresca: circa 1,600 kg/l
Consistenza: plastica tixotropica
Spessore massimo di applicazione: 3 cm
Tempo di lavorabilità: ca. 30' a 20°C

N.B. *I dati sopra riportati sono riferiti a prove di Laboratorio ad umidità e temperatura costanti. Gli stessi possono variare in funzione delle condizioni termoisometriche di cantiere.*

CONSUMO TEORICO: Indicativamente 1,3-1,35 Kg polvere/m² per mm di spessore*.

VANTAGGI:

- Ottima lavorabilità.
- Assenza di ritiri e fessurazioni.
- Rapida sovraverniciabilità.
- Ottima aderenza.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

I supporti devono essere puliti, eventuali polveri o parti incoerenti devono essere asportati mediante spazzolatura e/o idrolavaggio.

MODO D'IMPIEGO: Impastare (se possibile meccanicamente) con il 20-22% di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare la pasta così ottenuta con frattazzo d'acciaio e rifinire con frattazzino di spugna.

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE: tra +5°C e +35°C.

AVVERTENZE:

- Umidificare le superfici da rasare.
- Non applicare su supporti riscaldati, in pieno sole od in presenza di forte vento.
- Non applicare su supporti gelati o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive.
- Non rigenerare il prodotto con acqua a presa iniziata.
- Come per tutti i prodotti cementizi, non eseguire mai applicazioni a temperature inferiori a +5°C.
- Trattare con FIXACRIL Cod. 92300 i supporti sfarinanti.
- Utilizzare il prodotto entro 8 mesi dalla data di produzione.

MAGAZZINAGGIO: Conservare in ambienti asciutti e riparati. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 8 mesi (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME L'UMIDITA'.

NORME DI SICUREZZA:

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

FINITURE:

Le superfici ripristinate possono essere rifinite con pitture sintetiche o minerali a seconda delle esigenze.

VOCE DI CAPITOLATO:

Stucco rasante antiritiro bianco a finitura civile LAMPOLITE R650, a base di speciali leganti idraulici modificati, graniglie di marmo selezionate e speciali additivi; da applicare a frattazzo d'acciaio e da rifinire a frattazzo di spugna fino ad uno spessore massimo di circa 3 cm. Adatto all'impiego come rasatura uniformante su calcestruzzo ed intonaci cementizi.

Legenda: 1 MPa = 1 N/mm² ≅ 10 kg/cm²

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com