



LAMPOSOFT

R500

codice 62500

Rev Marzo 2017

Famiglia 08
Malte speciali

DESCRIZIONE GENERALE: Rasante antiritiro, a basso modulo elastico per ripristini a finitura civili di vecchi intonaci. Indicato per la rifinitura di intonaci ripristinati con PAULINPLASTER K638 a base di leganti idraulici modificati, inerti silicei granulometricamente selezionati, fibre sintetiche insaponificabili e speciali additivi antiritiro.

IMPIEGO:

- Ripristino vecchi intonaci
- Riempimento di bolle o crepe
- Rasature uniformanti

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci a base di calce, di calce cemento, di malta bastarda.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico apparente:	ca. 1,200 kg/litro
Granulometria massima:	0,6 mm
Acqua d'impasto:	24-26%
Peso specifico malta fresca:	circa 1,600 kg/l
Consistenza:	plastica tixotropica
Spessore limite di applicazione:	2 cm
Resistenza gelo-disgelo:	ottima
Tempo di lavorabilità:	ca. 40' a 20°C

N.B. I dati sopra riportati sono riferiti a prove di Laboratorio ad umidità e temperatura costanti.
Gli stessi possono variare in funzione delle condizioni termoisometriche di cantiere.

CONSUMO TEORICO: Indicativamente 1,2-1,3 kg di polvere/m² per mm di spessore*.

VANTAGGI:

- Non strappa su intonaci deboli.
- Assenza di ritiri e fessurazioni.
- Ottima aderenza.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

I supporti devono essere puliti, eventuali polveri o parti incoerenti devono essere asportati mediante spazzolatura e/o idrolavaggio. Nel caso di supporti sfarinanti applicare l'appretto consolidante FIXACRIL Cod. 92300.

MODO D'IMPIEGO: Si miscela, se possibile meccanicamente, con 24-26% di acqua pulita (5,3-5,7 litri per confezione) fino ad ottenere una impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare la pasta così ottenuta con frattazzo d'acciaio e rifinire con frattazzino di spugna.

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE: tra +5°C e +35°C

AVVERTENZE:

- Umidificare le superfici da rasare.
- Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso ecc.
- Non eseguire rasature con temperature troppo elevate e con forte ventilazione; proteggere dall'irraggiamento solare diretto.
- Non applicare su superfici gelate o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive.
- Come tutti i prodotti su base cementizia, non eseguire mai lavori ed applicazioni con temperature inferiori a +5°C
- I tempi di presa sono fortemente influenzati dalla temperatura dell'ambiente e del prodotto. Temperature basse (inferiori 15°C) ritardano la presa, temperature elevate (superiori 25°C) la accelerano.
- Trattare con FIXACRIL Cod. 92300 i supporti sfarinanti.
- Utilizzare il prodotto entro otto mesi dalla data di produzione.

IMMAGAZZINAMENTO: Conservare in ambienti asciutti e riparati. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 8 mesi (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. 'TEME L'UMIDITA'.

NORME DI SICUREZZA:

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

FINITURE:

Le superfici ripristinate possono essere rifinite con prodotti sintetici o minerali a seconda delle esigenze.

VOCE DI CAPITOLATO: Rasante antiritiro a basso modulo elastico a finitura civile per vecchi intonaci LAMPOSOFT R500, a base di speciali leganti idraulici modificati, inerti silicei granulometricamente selezionati e speciali additivi, da applicare a frattazzo di acciaio e da rifinire a frattazzo di spugna fino ad uno spessore massimo di circa 2 cm. Adatto all'impiego come rasatura uniformante di vecchi intonaci o come finitura di intonaci ripristinati con PAULINPLASTER K638.

Legenda: 1 MPa = 1 N/mm² ≅ 10 kg/cm²

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com