



MEGACRYL RULLATO codice 50600

Rev Marzo 2017

Famiglia 02
Rivestimenti

DESCRIZIONE GENERALE: Pittura a spessore lucida ad effetto bucciato fine per interni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi.

IMPIEGO: Come rivestimento a finire, molto lucido, ad effetto bucciato fine per vani scale, corridoi, scuole, piscine, ospedali, laboratori. Ottima la resistenza al lavaggio, da eseguire con spugna non abrasiva utilizzando acqua e detersivi neutri.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci cementizi, di malta bastarda, gesso e cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681): Pittura a spessore per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccazione fisica, semilucido. (C4.C.0.A.1)

Tipo di legante	: Copolimeri acrilici
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,17 Kg/litro \pm 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 32.000 cps \pm 2.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 8,5 \pm 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 47 % \pm 2
Secco resina % in peso sul secco totale (UNI EN ISO 3251)	: 57 \pm 2
Punto di bianco (PAU06 -LETTURA Y CON SPETTROFOT.)	: 92 \pm 1
Granulometria massima (EN 1015 -1)	: 20 micron
Presenza di sporco (UNI 10792)	: < 0,5 (molto bassa)
Resistenza al lavaggio (UNI 10560)	: > 30.000

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Eventuali muffe vanno trattate con BIOCID.

Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate: pulire asportando ogni traccia di polvere. Eseguire eventuali stuccature con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare opportunamente. Applicare una mano di fissativo FIXACRIL ed attendere 12 ore.

Superfici murali già rivestite con vecchie pitture: asportare le parti decoese, effettuare eventuali ripristini d'intonaco e/o stuccature con idoneo prodotto della gamma e lasciare essiccare/stagionare. Applicare una mano di fissativo su tutta la superficie.

Superfici a base gesso, cartongesso: effettuare eventuali stuccature con LAMPOFULLER SR619, applicare 508 QUARZ diluito come mano di fondo ed attendere 12 ore.

Applicare MEGACRYL RULLATO in modo omogeneo con il rullo di pelo o con il pennello. Rifinire con il rullo di spugna fino ad ottenere una buccia omogenea; l'ultima rullata va effettuata sempre nella stessa direzione.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	:	pennello rullo; rifinitura con rullo di spugna
Diluizione con acqua	:	tal quale o leggermente diluito
Resa consigliata (PAU15)	:	1 – 2 m ² /litro in funzione del tipo di buccia desiderata *
Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C		Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%		Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/b: COV massimo 100 g/l (2010). Contenuto nel prodotto < 100 g/l di COV.

VOCE DI CAPITOLATO:

MEGACRYL RULLATO PAULIN, pittura a spessore lucida ad effetto bucciato fine per interni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, da applicare con con il rullo di pelo o con il pennello e rifinire con rullo di spugna con una resa compresa tra 1 – 2 m²/litro in funzione del tipo di buccia desiderata.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti.

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com

GENERAL DESCRIPTION: Glossy textured water-based paint made up of acrylic resin, micronized fillers, light-resistant pigments and additives.

FIELD OF APPLICATION: suitable for interior decoration and protection of stairways, corridors, classrooms, dressing rooms, etc. Resistant, non-absorbent, washable, can be cleaned with soft sponge and neutral detergents.

SUITABLE SUBSTRATE: Plasters - Old paints and wall coatings - Gypsum - Plasterboard

TECHNICAL DATA:

Type of binder	: acrylic
Density (EN ISO 2811-1)	: 1,17 Kg/l \pm 0,05
Factory Viscosity (ASTM D2196)	: 32.000 cps \pm 2.000
pH (UNI 8311)	: 8,5 \pm 0,5
Non-volatile content (EN ISO 3251)	: 47 % \pm 2
% resin / total dry weight (EN ISO 3251)	: 57 \pm 2
Grain size (EN ISO 1524)	: \leq 50 μ m
Wet scrub resistance 200 cycles (EN 11998)	: < 5 l m (Class 1)

SUBSTRATE PREPARATION:

Mould and algae affected areas must be treated with BIOCID.

Plasters: must be cured, dry and clean. Apply IDROTAK FREE o FIX ACRYL; before proceeding wait 12 hours (at least).

Old washable paints: Remove loose particles, dust, oil, grease, soap and paint flakes; Mould affected areas must be treated with BIOCID; Fill up all cracks and repair broken plaster with a specific product; apply IDROTAK FREE or FIX ACRYL and wait 12 hours.

Old chalking paints: completely remove thick layers; in the case of thin layers removing is not needed; prime with FIX ACRYL.

Gypsum and plasterboard: even the substrate and fill the holes with KARTOFULLER. Apply FIX ACRYL with a brush and wait 12 hours

APPLICATION: Completed the substrate preparation apply MEGACRYL RULLATO with brush, roller or trowel and while it is still wet finish with a sponge-roller.

APPLICATION CONDITIONS:

Tools	: Application with brush or roller Refinishing with sponge roller
Diluting with tap water	: Ready to use, max 1-2%
Indicative spreading rate	: 1 - 2 m ² /l depending on the texture
Drying time at 20°C	: 12 hours
Recoat (UNI 10794)	: 24 hours at least
Ambient temperature (air) : Min +5 °C / Max +40°C	Substrate temperature: Min +5 °C / Max +40°C

Ambient humidity (air) < 80%

Substrate humidity < 10%

CLEAN UP:

Clean tools and equipment with water immediately after use

STORAGE:

Store the product between + 5 °C and + 40 °C in the well-closed original containers. Preferably use within three years from the date of production. The last four digits of the production lot correspond to month and year respectively. Protect from freezing.

SAFETY INFORMATION:

The product contains biocides for preservation, can cause allergic reaction. Before using consult the product safety data sheet.

EU VOC LIMIT VALUE (Dir 2004/42/EC):

Cat. A/a: COV max 30 g/l (2010). This product contains less than 30 g/l VOC

WARNING:

Do not apply different batches on the same facade. In such case it is advisable to mix the batches together to avoid possible slight texture difference.

Apply the product steadily (without breaks) while it is still wet to avoid overlaps. Always use an architectural break to stop (corners, cables, etc.)

DISCLAIMS:

This information is provided to the best of our technical knowledge and is based on our experience. As workmanship, weather and equipment are all beyond our control, the Company may not be held liable for the result obtained using this product. For further information contact the Technical Service.

The classification concerns the white product; values can change slightly for colours

The spreading rate depends on dilution and substrate absorption; it is advisable to verify it by preliminary test on the specific surface.

The present sheet voids and replace any previously existing version



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com