

**DESCRIZIONE GENERALE:** Pittura murale a solvente antiumido a base di leganti idraulici, copolimeri acrilici in soluzione, biossido di titanio, quarzo ventilato ed additivi.

**IMPIEGO:** Come mano di finitura per il risanamento di pareti murali interne degradate dall'umidità ascendente quando non sono possibili soluzioni alternative. Per bloccare l'umidità che occasionalmente può aver impregnato i muri in seguito a rotture di rubi o sversamenti. L'applicazione va estesa a tutta la parete interessata all'umidità o comunque allargandola su tutta l'area circostante.

**TIPO DI SUPPORTO:** Intonaci di malta bastarda e cementizi.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681)

Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca. (B4.A.0.A.2)

Tipo di legante	: Copolimeri acrilici
Massa Volumica PAU01 (UNI EN ISO 2811-1)	: 1,43 Kg/litro $\pm$ 0,02
Viscosità al collaudo PAU03 (ASTM D2196)	: 4.500 cps $\pm$ 500
Residuo secco in peso PAU02 (UNI EN ISO 3251)	: 69 % $\pm$ 2
Punto di bianco PAU06 (LETTURA Y CON SPETTROFOTOMETRO)	: 83 $\pm$ 3
Resistenza al lavaggio PAU08 (UNI 10560)	: >30.000 cicli

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** Il supporto deve essere perfetta mente pulito e spazzolato; vecchie pitture preesistenti o friabili vanno asportate meccanicamente. Se necessario consolidare il fondo con ISOMUR (non utilizzare fissativi all'acqua).

Applicare il prodotto avendo cura di non lasciare parti di supporto scoperte.

#### CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	: pennello, rullo
Diluizione	: pronto all'uso
Compatibilità	: con PINOSOLVE cod. 80100
Resa consigliata PAU15	: 4- 6 m <sup>2</sup> /litro per mano *
Pulizia Attrezzi	: PINOSOLVE subito dopo l'uso
Spessore del film secco per mano PAU16 (ISO 2808 - 5b)	: 80 - 100 micron
Essiccazione a 20°C	: 4-5 ore secco al tatto : 24 totale
Intervallo tra le mani PAU18	: 12 ore minimo
Temperatura ambiente inferiore a 40°C	Temperatura del supporto inferiore a 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

**AVVERTENZE:**

-Non è sovra verniciabile con prodotti all'acqua.

-Se il trattamento viene fatto a seguito di uno sversamento accidentale (es, rottura di un tubo dell'acqua, allagamento ecc.), prima di procedere all'applicazione del prodotto lasciare asciugare il più possibile la muratura da trattare.

- Non lavare la superficie trattata con prodotti contenenti acqua

**MAGAZZINAGGIO:**

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno.

**NORME DI SICUREZZA:**

Liquido e vapori infiammabili. Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)

**CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE: (COV)**

Cat.A/i: COV massimo 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV

**VOCE DI CAPITOLATO:**

ASCIUGAMUR PAULIN, Pittura murale a solvente antiumido a base di leganti idraulici, copolimeri acrilici in soluzione, biossido di titanio, quarzo ventilato ed additivi per il risanamento di pareti murali interne degradate dall'umidità da applicare con una resa di 4-6 mq/Litro

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti*

*\* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

*-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)  
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - [www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com) - [info@colorificiopaulin.com](mailto:info@colorificiopaulin.com)