

DESCRIZIONE GENERALE:

Pittura murale di finitura superlavabile, antimacchia, bianca, opaca, coprente a base di resine alchidiche in solvente, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi.

IMPIEGO: Specifica per coprire le macchie di fumo, nicotina, caffè, fuliggine e grasso sui muri. Particolarmente idonea per la pitturazione di bar, caminetti, cucine, ristoranti, birrerie.

TIPO DI SUPPORTO:

Supporti cementizi, gesso, pitture lavabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681)

Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, opaca. (B4.A.0.B.2)

Tipo di legante	: Alchidico modificato
Massa Volumica (UNI EN ISO 2811-1)	: 1,48 Kg/litro $\pm$ 0,02
Viscosità al collaudo (ASTM D2196)	: 3500 ÷ 4500 cps
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 79 % $\pm$ 1
Secco resina % in peso sul secco totale (EN ISO 3251)	: 32 $\pm$ 2
Punto di bianco (PAU06-LETTURA Y CON SPETTROFOT.)	: 86 $\pm$ 5
Presa di sporco (UNI 10792)	: 1 (molto bassa)
Resistenza al lavaggio (UNI 10560)	: >30.000 cicli

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere perfettamente pulito e spazzolato; vecchie pitture preesistenti o friabili vanno asportate meccanicamente. Supporti polverosi vanno fissati con l'applicazione di una mano di ISOMUR cod 99400.

Procedere all'applicazione del BLOCKAFIX.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	: pennello, rullo
Diluizione	: 7 % massimo con PINOSOLVE cod. 80100
Pulizia Attrezzi	: Con PINOSOLVE subito dopo l'uso
Resa consigliata (PAU15)	: 8 – 10 m ² /litro per mano *
Pulizia Attrezzi	: PINOSOLVE subito dopo l'uso
Spessore del film secco per mano (ISO 2808 - 5b)	: 60 – 70 micron

Essiccazione a 20°C	: 24 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	: 12 ore minimo
Temperatura ambiente inferiore a 40°C	Temperatura del supporto inferiore a 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

AVVERTENZE:

- Durante l'applicazione e per alcuni giorni successivi arieggiati bene i locali.
- Non applicare su supporti umidi.
- Sovraverniciando con prodotti all'acqua potrebbero ricomparire le macchie sulla superficie.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno.

NORME DI SICUREZZA:

Liquido e vapori infiammabili. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/i: COV massimo 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura murale di finitura superlavabile, antimacchia, bianca, opaca, coprente a base di resine alchidiche in solvente, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi applicare, previa preparazione del fondo, con un consumo di 8-10 m² /litro per mano per uno spessore di 60-70 micron.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com