Rev Marzo 2017

RC618
codice 61800

Famiglia 07
Stucchi e rasanti

DESCRIZIONE GENERALE: Rasante bianco a base calce, a basso modulo elastico, a finitura liscia per interni ed esterni.

IMPIEGO: Rasature lisce di vecchi e nuovi intonaci.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci a base di calce, di cemento o malta bastarda.

COMPOSIZIONE: Calce idrata, leganti idraulici modificati, polimeri speciali ad altissima resistenza alla saponificazione ed additivi vari..

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico apparente:	0,750 kg/l ca.
Acqua d'impasto:	40-45%
Peso specifico malta fresca:	ca. 1,690 kg/l
Consistenza:	plastica tixotropica
Spessore limite di applicazione:	3 mm in più passate
Resistenza gelo-disgelo:	ottima
Tempo di lavorabilità:	ca. 120' a 20°C

Coefficiente permeabilità al vapore acqueo (μ) ≤ 20

N.B. *I dati sopra riportati sono riferiti a prove di Laboratorio ad umidità e temperatura costanti. Gli stessi possono variare in funzione delle condizioni termoigrometriche di cantiere.*

CONSUMO TEORICO: Circa 1,20 kg di polvere/m^2 per mm di spessore*.

VANTAGGI:
- Non strappa su intonaci deboli.
- Assenza di fessurazioni.
- Ottima aderenza.
- Ottima lavorabilità.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:
I supporti devono essere puliti, eventuali polveri o parti incoerenti devono essere asportati mediante spazzolatura e/o idrolavaggio. Nel caso di supporti sfarinanti applicare l'appretto consolidante FIXACRIL Cod. 92300 (senza pregiudicare l'assorbimento del fondo).

MODO D'IMPIEGO:
Impastare con il 40-45% di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo, dalla consistenza plastica e privo di grumi. Applicare la pasta così ottenuta con frattazzo d'acciaio in due o più mani fino ad ottenere una superficie liscia.

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE: tra +5°C e +35°C

AVVERTENZE:
- Umidificare le superfici da rasare.
- Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso ecc.
- Non applicare su fondi non assorbenti.
- Non eseguire rasature con temperature troppo elevate e con forte ventilazione; proteggere dall'irraggiamento solare diretto.
- Non applicare su superfici gelate o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive.
- Come tutti i prodotti su base cementizia, non eseguire mai lavori ed applicazioni con temperature inferiori a +5°C
- Trattare con FIXACRIL Cod. 92300 i supporti sfarinanti.
- Utilizzare il prodotto entro otto mesi dalla data di produzione.

IMMAGAZZINAMENTO:
Conservare in ambienti asciutti e riparati. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 8 mesi (shelf life). TEME L'UMIDITA'.

NORME DI SICUREZZA:
Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

FINITURE:
Le superfici ripristinate possono essere rifinite con prodotti sintetici o minerali a seconda delle esigenze.

VOCE DI CAPITOLATO:
RC618 PAULIN, Rasante bianco a basso modulo elastico a finitura liscia per vecchi e nuovi intonaci, a base di calce idrata, leganti idraulici modificati, polimeri ad altissima resistenza alla saponificazione ed additivi vari, da applicare a frattazzo di acciaio in due o più mani con un consumo di 1,2 kg di polvere/mq per mm di spessore.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti
** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*
-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com